



۱۴۰۰/۰۱

محصولات پودری کی‌پلاس



بتونه نقاشی (Painting Putty)

اندود گچی لایه نازک، اندود پرداخت

کاربرد و اجرا

- برای ایجاد سطح صاف، صیقلی و یکدست به عنوان زیرسازی قبل از نقاشی و یا کاغذ دیواری.
- قابل اجرا بصورت ۲ یا ۳ لایه بروی بلوك پیش ساخته گچی و دیوارهایی که پوشش نهایی آنها گچ می باشد. (گچکاری روش سنتی)

توضیحات محصول

- تاریخ مصرف ۶ ماه پس از تولید و ۷ روز پس از بازکردن کیسه
- کیفیت این محصول دارای علامت کاربرد استاندارد ملی به شماره ۱۵/۱۲۰ می باشد و همچنین مطابق با استاندارد بین المللی EN 13279-1 تولید، ارزیابی و به بازار عرضه می گردد.
- اطلاعات بسته بندی
 - کیسه ۵ کیلوگرمی
 - کیسه ۲۰ کیلوگرمی

- شرایط انبارداری
 - کیسه ها در محل خشک، روی پالت و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود



بتونه نقاشی (Painting Putty)

اندود گچی لایه نازک، اندود پرداخت

جزییات محصول

- دسته‌بندی بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۲۰۱۵/۱؛ C6 و براساس استاندارد بین‌المللی ۱۳۲۷۹-۱، EN 13279-1
- دارای pH خنثی و عدم ایجاد حساسیت‌های پوستی
- پوشش‌دهی مناسب سطح
- پرداخت‌پذیری بالا
- چسبندگی بسیار بالا
- دانه‌بندی نرم و مناسب که مانع از خش انداختن سطح شود.
- زمان کارکرد مناسب
- استحکام و مقاومت بالا

دستورالعمل اجرا

بالا (گچ، آب، محیط)، سطح زیرکار بسیار جاذب و برگرداندن باقیمانده گچ سفت شده روی وسایل کار به داخل ملات سبب کاهش گیرش می‌شود.

- سطح زیرکار اگر بسیار جاذب باشد سبب کوتاه شدن زمان گیرش می‌شود.

■ قوانین سلامتی و ایمنی

- در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- در صورت تماس با چشم، آنها را با آب شستشو داده و در صورت ضرورت به پزشک مراجعه شود.
- در صورت بلعیدن، دهان را با آب شستشو داده و سپس آب بنوشید.
- اگر پس از اقدامات بالا علائم و مشکلات باقی ماند، به پزشک مراجعه شود.

و یا با ابزار مناسب دیگر عمل مخلوط کردن را انجام دهید تا یک ملات یکدست و عاری از کلوخه مهیا گردد.

- ملات آماده را با یک مalle و لیسه پرداخت روی سطح کار اجرا نمایید.

■ عوامل موثر در استحکام

از عواملی که برروی استحکام اثر می‌گذارد نسبت آب و پودر می‌باشد، هرچه ملات رقیق‌تر گردد استحکام ملات کمتر خواهد بود.

- مواجهه با دمای بالا در مدت زمان طولانی، باعث کاهش استحکام بتونه نقاشی می‌گردد.

- قرارگرفتن در مسیر جریان باد سبب تبخیر آب سطحی شده و لذا فرایند لازم برای ایجاد استحکام به حد مطلوب صورت نمی‌گیرد، بنابراین استحکام کاهش می‌یابد و باعث ترک برروی سطح می‌شود.

- ضخامت بتونه کار شده نیز اگر بیشتر و یا کمتر از مقادیر مجاز باشد برروی استحکام اثر خواهد گذاشت.

- سطح زیرکار اگر بسیار جاذب باشد بروی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثر می‌گذارد.

■ عوامل موثر در گیرش

- نسبت آب به گچ بالا و نیز انبارش طولانی مدت محصول سبب افزایش گیرش شده که بر روی مقاومت‌های فیزیکی بتونه نیز اثر می‌گذارد.
- وجود ناخالصی و املاح در آب، دمای

■ آماده‌سازی سطح

- سطح کار بایستی قبل از اجرا از هرگونه آلودگی، گرد و غبار تمیز گردد.
- ابزار کار و ظروف برای مخلوط کردن باید کاملاً تمیز باشد.
- سطح کار قبل از اجرا تباید خیلی خشک و یا خیلی مرطوب باشد.

- پس از بستن و گیرش گچ نمی‌توان با اضافه کردن آب و همزدن مجدد، آن را برای استفاده مجدد آماده نمود.

- هنگام کار نباید ملات مانده روی ابزار کار را به ملات داخل ظرف برگرداند زیرا باعث کوتاه شدن زمان گیرش ملات داخل ظرف می‌شود.

- این محصول را نباید با سایر مواد که سبب ایجاد تغییرات در خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آن می‌شود ترکیب نمود.

- برروی دیوارهایی که بوسیله گچ پوشش نهایی شده، گچکاری سنتی بایستی قبل از اجرا از پرایمر کیپلاس به صورت یک لایه بسیار نازک استفاده گردد.

■ اجرای محصول

- ابتدا یک ظرف تمیز را با مقدار کافی آب پرکرده و پودر بتونه نقاشی را به آرامی و بصورت پاششی داخل آب بریزید (به ازای هر ۵ کیلوگرم پودر ۳/۵ لیتر آب نیاز است).

- به مدت ۲-۳ دقیقه صبر کنید تا پودر بتونه نقاشی تمامی آب روی سطح را جذب نموده و به حالت خمیری درآید.

- سپس با یک همزن برقی با دور ملایم



بتوونه نقاشی (Painting Putty)

اندود گچی لایه نازک، اندود پرداخت

جدول اطلاعات فنی

استاندارد ملی شماره ۸۲۹۹	A1 (درآتش‌سوزی شرکت نمی‌کند)	واکنش در برابر آتش
استاندارد ملی ۱۲۰۱۵/۱	$\geq 1/0 \text{ N/mm}^2$	مقاومت خمشی
استاندارد ملی ۱۲۰۱۵/۱	$\geq 2/5 \text{ N/mm}^2$	مقاومت فشاری
	۲۴۰ دقیقه (تقریبی)	زمان کارپذیری
	حداقل 20°C , حداکثر 40°C	دمای مناسب اجرا
	$1\text{kg}/\text{m}^2/\text{mm}$	میزان مصرف

- داده‌های فنی بیان شده در شرایط استاندارد ارزیابی شده است. در شرایط کارگاهی امکان تغییرات وجود دارد.

اطلاعات مندرج در این برگه داده فنی، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش‌ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی کی‌پلاس همواره تلاش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصولات بوده و در این راستا، این شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطلاعات فنی اقدام نماید. این برگه داده فنی، معتبرترین در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه‌های پیش از آن امکان پذیر نمی‌باشد و تعهد این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب می‌باشد.

لازم به ذکر است تمامی دانش فنی مهندسی، استانداردها و طریقه استفاده در این برگه گنجانده نشده و مجریان موظف به بکارگیری همه دستورات فنی اجرا به صورت جداگانه می‌باشد.

همه حقوق برای مجموعه کی‌پلاس محفوظ است. آخرین نسخه داده‌های فنی همواره در وبسایت کی‌پلاس قرار دارد و اصلاح، تجدید چاپ و فتوکپی نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندلا،
بالاتر از میرداماد، بن بست قبادیان شرقی،
پلاک ۱۹

تلفن: ۸۸۲۰۷۹۲۹
فکس: ۸۸۲۰۸۷۱۸

www.kplusi.ir
technical@kplusi.ir